Technische Änderungen vorbehalten

Preisliste Oberflächenschutz

Anti-Fly Poster (Grundierung)

Aluminium Epoxy-Grundierung (90-268) inkl. Härter
Für Stahl, zum Überlackieren von Voranstrichen und Aluminium
Bestellnummer: 120108

Auf Anfrage / 5 Liter

Margard Anti-Fly Posting (Strukturfarbe)

Erhältlich in RAL- oder DB-Farben, auch klar,
Strukturfarbe (86-Line) schützt fast alle Oberflächen
Vor Plakaten und Aufklebern
Bestellnummer: je nach Farbe

Auf Anfrage / 5 Liter

Anti-Fly Adhesion Promoter für klare Oberflächen (159-474)

Für Grundierungen von Edelstahl, galvanisiertem Stahl, Aluminium und Zink
Bestellnummer: 120109

Auf Anfrage / 5 Liter

Margard Anti-Fly Posting (Strukturfarbe)

R5 zum Verdünnen und Entfernen für Grundierung (90-268)
Bestellnummer: 120114

Auf Anfrage / 5 Liter

R6 zum Verdünnen und Entfernen für Strukturfarbe (86 Line)
Bestellnummer: 120115

Auf Anfrage / 5 Liter

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk, zzgl. Fracht und Verpackung, und zzgl. MWST.

Technische Änderungen vorbehalten

Anti-Fly Poster (Grundierung)

EPIDAC 2 HB Aluminium Epoxy Grundierung

Artikel-Nr.	90-268
Anwendungsgebiet	Gibt optimale Haftung auf handgereinigten Stahlbauteilen und auf alten Anstrichen sowie auf feuerverzinktem Untergrund
Verfügbare Farben	metallic Aluminium, Hochglanz
Schichtdicke	normal 0,125 mm, mögliche Schichtdicke 0,075; 0,15 mm
Fläche	ausreichend für ca. 5,84 m² / Liter bei 0,125 mm Schichtdicke
Trocknungszeiten	bei 20°C nach ca. 3 Stunden staubtrocken, ca. 8 Stunden handtrocken, min. 8 Stunden trocknen lassen bis zum nächsten Anstrich
Verpackungseinheit	5 Liter inkl. Härter
Mindesthaltbarkeit	ungeöffnet 2 Jahre bei optimaler Lagerung
Lagerung	dunkel und bei Temperaturen von 5°C - 32°C
Vorbehandlung	Der Untergrund muss staubfrei oder abgeschliffen sein. Entfernen Sie auch alle losen Anhaftungen von der Oberfläche. Zum Entfetten benutzen Sie Dacrylate **Verdünner R5**
Anstrich	Streichen Sie nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von über 90% und auf keinen Fall bei einer Umgebungstemperatur von unter 5°C. EPIDAC 2 HB Grundierung kann auch auf feuchten oder nassen Oberflächen aufgetragen werden. Dabei ist die beste Methode die Grundierung mit dem Pinsel aufzutragen
Auftragen	Der Lack kann mit dem Pinsel aufgetragen werden. Spritzpistole: Düsendruck 170 bar / Durchmesser 0,33 - 0,38 mm
Säubern	Dacrylate **Verdünner R5**
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden nach dem Öffnen bei 20°C
Mischungsverhältnis	5:1 bei Farbe und 4:1 bei Klar

Technische Änderungen vorbehalten

Magard Anti-Fly Posting (Strukturfarbe)

Artikel-Nr.	86-line
Anwendungsgebiet	Oberflächen nachhaltig vor Aufklebern und Plakaten schützen. Auch lassen sich Graffiti leicht entfernen.
Verfügbare Farben	Auf Anfrage alle Farben, schwarz ab Lager
Schichtdicke	normal 0,05 mm, mögliche Schichtdicke 0,04 - 0,07 mm
Fläche	ausreichend für ca. 11,4 m² / Liter bei 0,05 mm Schichtdicke
Trocknungszeiten	Bei 20°C nach ca. 2 Stunden staubtrocken, ca. 6 Stunden handtrocken, min. 8 Stunden trocknen lassen bis zum nächsten Anstrich
Verpackungseinheit	Liter inkl. Härter
Mindesthaltbarkeit	ungeöffnet 2 Jahre bei optimaler Lagerung
Lagerung	dunkel und bei Temperaturen von 5°C - 32°C
Vorbehandlung	EPIDAC 2 HB ITEM 115 **Grundierung**
Anstrich	Streichen Sie nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von über 90% und auf keinen Fall bei einer Umgebungstemperatur von unter 5°C. Das zu streichende Objekt sollte eine Mindesttemperatur von 3°C haben.
Auftragen	Der Lack kann mit dem Pinsel oder der Rolle aufgetragen werden. Auch eine Lackieren mit der Pistole ist möglich. Bitte beachten Sie, dass dies in einem geschlossenem Raum mit Abzug unter Verwendung einer Schutzmaske geschieht.
Säubern	sofort, mit Dacrylate **Verdünner R6**
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden nach dem Öffnen bei 20°C
Mischungsverhältnis	5:1 Farbe und 4:1 Klar